

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP-2460B-03

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
2460B
2. Felhasználás célja(i):
EN 13859-1: Hajlékony vízszigetelő lemezek – 1. rész: Átfedéses tetőfedések alátétlemezei EN 13859-2: Hajlékony vízszigetelő lemezek – 2. rész: Falburkolatok alátétlemezei
3. Gyártó:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. A meghatalmazott képviselő:
-
5. Az AVCP-rendszer(ek):
Rendszer 3
- 6a. Harmonizált szabvány:
EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014
Bejelentett szerv(ek):
SHR NL (NB 1686)
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
Harmonizált műszaki előírások EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Alapvető tulajdonságok			Teljesítmény		
TULAJDONSÁG	ELJÁRÁS	MÉRTÉKEGYSÉG	NÉVÉRTÉK	MINIMUM	MAXIMUM
Páraáteresztő-képesség (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,025	0,01	0,04
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	°C	-	-	-40
Vízzársági besorolás	EN 1928 (A)	osztály	W1	-	-
Tűzállósági besorolás	EN ISO 11925-2	osztály	E	-	-
Húzószilárdság (hosszirányban)	EN 12311-1	N/50mm	165	125	205
Szakadási nyúlás (hosszirányban)	EN 12311-1	%	10	6	14
Húzószilárdság (harántirányban)	EN 12311-1	N/50mm	140	115	165
Szakadási nyúlás (harántirányban)	EN 12311-1	%	16	11	21
Hosszirányú szögkiszakadási erő	EN 12310-1	N	65	45	85
Haránt irányú szögkiszakadási erő	EN 12310-1	N	60	40	80
Mesterséges öregítés UV és hő hatására	EN 1297 & EN 1296	maradvány érték			
Vízállóság	EN 1928 (A)	osztály	W1	-	-
Húzószilárdság (hosszirányban)	EN 12311-1	%	90	-	-
Szakadási nyúlás (hosszirányban)	EN 12311-1	%	85	-	-
Húzószilárdság (harántirányban)	EN 12311-1	%	90	-	-
Szakadási nyúlás (harántirányban)	EN 12311-1	%	85	-	-

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014