

# IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP-2524B-02

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
2524B
- Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):  
2524B
- Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
Uporaba: Hidroizolacijski trakovi - 2. del: Podložne folije za stene      Uporaba: Hidroizolacijski trakovi 1 del: Podložne folije za strehe  
EN 13859-2      EN 13859-1  
Stenske obloge z razmaknjenimi spoji (1)
- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
-
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
Sistem 3
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
SHR NL (NB 1686) je izvedel ITT v okviru sistema 3 in izdal poročila o preskusih
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:  
-
- Navedena lastnost  
Harmonizirane tehnične specifikacije      EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Bistvene značilnosti			Lastnost		
LASTNOST	METODA	ENOTA	NOMINALNA	MINIMUM	MAKSIMUM
Prepustnost vodne pare (sd)	EN ISO 12572	m	0,035	0,02	0,05
Fleksibilnost pri nizki temperaturi	EN 1109	°C	-	-	-40
Vodotesnost	EN 1928 (A)	razred	W1	-	-
Odziv na ogenj	EN ISO 11925-2	razred	E	-	-
Največja natezna trdnost (MD)	EN 12311-1	N/50mm	410	330	490
Raztezek pri največji natezni trdnosti (MD)	EN 12311-1	%	14	10	18
Največja natezna trdnost (XD)	EN 12311-1	N/50mm	340	260	420
Raztezek pri največji natezni trdnosti (XD)	EN 12311-1	%	19	14	24
Odpornost na pretrg (MD)	EN 12310-1	N	300	210	390
Odpornost na pretrg (XD)	EN 12310-1	N	340	230	450
Umetno staranje z UV in toploto	EN 1297 & EN 1296	preostala vrednost	(1)	-	-
Vodotesnost	EN 1928 (A)	razred	W1	-	-
Največja natezna trdnost (MD)	EN 12311-1	%	85	-	-
Raztezek pri največji natezni trdnosti (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Največja natezna trdnost (XD)	EN 12311-1	%	85	-	-
Raztezek pri največji natezni trdnosti (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Dr. Arsène Schiltz  
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 17/09/2013