

**GÉOTEXTILES ET
PRODUITS APPARENTÉS CERTIFIÉS**

**CERTIFICAT DE QUALITÉ
PRODUITS**

N° **1001 CQ 15**
TYPAR SF 37

CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR :
ASQUAL 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
Tél. : 01 55 43 07 20
Fax : 01 55 43 07 29

**CERTIFICAT DE QUALITÉ
DES GEOTEXTILES ET PRODUITS APPARENTÉS**

Date : 18/09/15

CERTIFICAT N° : **1001 CQ 15**

DEMANDEUR :

DU PONT DE NEMOURS

DESIGNATION COMMERCIALE :

Appellation :

TYPAR

Référence :

SF 37

Mode de fabrication (NF EN ISO 10318) :

GTX-n






Polymères principaux :

PP

Largeur maximale :

5,2 m

Certification de caractéristiques pour une fonction concernée

	FILTRATION	SEPARATION (1)	DRAINAGE/ FILTRATION	RENFORCEMENT	PROTECTION
FONCTIONS CONCERNÉES					
	X	X			

CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES

	VNAP (2)	PRV 95 (3)
Epaisseur nominale sous 2kPa (mm) NF EN ISO 9863-1	0,45	± 20 %
Masse surfacique (g/m ²) NF EN ISO 9864	125	± 10 %

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction (kN/m) NF EN ISO 10319	SP	8,5	- 13 %
	ST	8,5	- 13 %
Résistance à 5 % de déformation (kN /m)	SP	NR	-
	ST	NR	-
Déformation à l'effort de traction maximale (%) NF EN ISO 10319	SP	52	± 23 %
	ST	52	± 23 %
Perforation dynamique (mm) NF EN ISO 13433		33	+ 25 %
Poinçonnement (kN) NF G 38-019		0,65	- 30 %
Poinçonnement statique CBR (kN) NF EN ISO 12236		1,20	- 10 %

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Perméabilité (m s ⁻¹) NF EN ISO 11058	0,050	- 30 %
Ouverture de filtration (µm) NF EN ISO 12956	130	± 30 %

Capacité de débit dans leur plan et fluage voir au verso SP : Sens production ST : Sens travers NR : Non requis

(1) la fonction séparation n'est jamais certifiée seule (2) VNAP : Valeur Nominale Annoncée par le Producteur
(3) PRV : Plage Relative de Variation, noter la PRV 95 la plus sévère en cas de fonctions multiples.

La certification garantit la conformité du produit fabriqué aux performances annoncées par le producteur. Elle ne garantit en aucune manière l'adéquation du produit certifié aux contraintes techniques du projet. Il appartient au concepteur d'assurer pleinement sa mission et de déterminer les performances requises pour l'application considérée, pouvant justifier l'emploi de produits spécifiques. L'ASQUAL, ne pourra être tenu responsable de désordres consécutifs à une mauvaise adéquation produit certifié / application.



Certificat n° : 1001 CQ 15

Capacité de débit dans leur plan NF EN ISO 12958 ($\geq 1.10^{-7} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$) (PRV 95 = - 30 %)	Gradient		Mousse / mousse		Plaque / mousse	
			0,1	1	0,1	1
	20 kPa	SP		NR	NR	NR
ST						
50 kPa	SP					
	ST					
100 kPa	SP					
	ST					
200 kPa	SP					
	ST					
400 kPa	SP					
	ST					
500 kPa	SP					
	ST					

Fluage en compression NF EN ISO 25619-1 - Epaisseur (mm) sous contrainte ...kPa maximale choisie pour capacité débit dans leur plan	à 2 min	à 1 h	à 1008 h
		NR	NR

- Ce certificat est valable 3 ans -

Approuvé par le Directeur,
R. BIGUET

